





**Těsnění a těsniva**


obrázek	index	šířka x síla [mm]		popis
		před stlačením	po stlačení*	
	UG-FLANGIFLON-03X1,5	3 x 1,5	3,5 x 0,5	Teflonová páska FLANGIFLON je určena pro těsnění plochých povrchů (např. přírub).  Tlak: do 250 bar. (v závislosti na teplotě). Prac. teplota: -240°C do +260°C. Prostředí: pH 0 ÷ 14.
	UG-FLANGIFLON-05X2	5 x 2	6 x 0,7	
	UG-FLANGIFLON-07X2,5	7 x 2,5	8 x 1,1	
	UG-FLANGIFLON-10X3	10 x 3	11,5 x 1,3	
	UG-FLANGIFLON-12X4	12 x 4	13,2 x 1,4	
	UG-FLANGIFLON-14X5	14 x 5	15 x 1,5	
	UG-FLANGIFLON-17X6	17 x 6	19,5 x 2	
UG-FLANGIFLON-20X7	20 x 7	23 x 2,6		

 \* - hodnota stlačení 100 kg/mm<sup>2</sup>

obrázek	index	šířka x síla [mm]	délka role [m]	popis
	UG-TAPE-12	12 x 0,076	12	Teflonová páska určená pro těsnění závitových spojů.  Prac. teplota UG-TAPE-12: -200°C do +260°C.
	UG-TAPE-19	19 x 0,2	15	Prac. teplota UG-TAPE-19: -100°C do +260°C.

obrázek	index	délka cívky	popis
	LT-55-150	160 m	Nit impregnovaná teflonem pro těsnění trubkových závitů. Instalace bezprostředně z balení, vybaveného řezacím nožem zaručuje rychlou a čistou práci. Umožňuje nezávislé polohování - pootočení elementů. Atest DVGW - pro plynové rozvody. Atest KTW - pro styk s pitnou vodou.  Prac. teplota: -55°C do +150°C.

obrázek	index	objem	popis
	LT-542-50	50 ml	Anaerobový uszczelniac połączeń gwintowych do 3/4" w instalacjach metalowych. Doskonale nadaje się do gwintów drobnozwojnych narażonych na drgania i wibracje. Posiada atest DVGW - dopuszczenie do instalacji gazowych i gorącej wody. Nie zalecany do pracy z tlenem.  Temp. pracy: -55°C do +150°C.

obrázek	index	objem	popis
	LT-577-50T	50 ml	Anaerobní těsnivo závitů do 3" v kovových rozvodech. Ideální pro sulfidové aplikace a rychlé dávkování v nízkých teplotách (např. při venkovních instalacích). Atest DVGW / WRAS - pro plynové rozvody a pinou vodu. Není vhodné pro kyslík.  Prac. teplota: -55°C do +150°C.